

УНИВЕКО - 100**КЕРАМИЧЕСКОЕ АНТИПРИГАРНОЕ СРЕДСТВО****ТУ 2422-002-22451861-2015****НАЗНАЧЕНИЕ**

Унивеко-100 готовое к применению средство, предназначенное для нанесения на ребра, ламели и другие элементы рабочих столов оборудования для плазменной и лазерной резки металлов с целью их защиты от налипания и накопления на поверхностях шлака и грата. Также эффективно при защите сварочных сопел и горелок. После нанесения образует защитное антиадгезионное временное покрытие, устойчивое к воздействию высоких температур и капель расплавленного металла. Применение состава позволяет повысить производительность и качество работ за счет предотвращения образования неровностей на сварочных столах. Экономит время и снижает затраты на очистку и обслуживание оборудования.

Преимущества применения:

- сокращается рабочее время и затраты на очистку и обслуживание оборудования,
- увеличивается срок службы ламелей в рабочих зонах
- снижается вероятность брака при рабочих процессах

СОСТАВ

Термостойкое связующее, смесь керамических наполнителей, пигментов и специальных добавок, органический растворитель.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	непрозрачная жидкость
Цвет	белый
Плотность при 25°C, кг/м ³	1500±4%
Содержание нелетучих веществ, %	не менее 65

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал является готовым к применению и поставляется в канистрах. Перед использованием состав необходимо перемешать. Средство наносится пневматическим краскопультом или малярной кистью. При нанесении краскопультом можно разбавить состав до оптимальной вязкости органическими растворителями: ксилол, толуол или Р-4. **Внимание!** Добавление в качестве разбавителя воды, а также других, не рекомендованных органических растворителей, не допускается. Рекомендуемая температура воздуха и поверхности при нанесении от +5 до +25°C. Оптимальная толщина мокрой пленки 100 – 150 мкм. Расход материала при нанесении краскопультом 180 – 240 гр/м². Время высыхания готового покрытия до степени 3 - около 1 часа при температуре +20 - +25°C. При более низких температурах окружающей среды время высыхания может увеличиться. Штатные характеристики отверждения покрытия достигаются при повышении температур защищаемых поверхностей, во время работы оборудования для резки.

После нанесения состава, оборудование и инструменты необходимо сразу промыть органическими растворителями.

После активного применения в течении 3-4 недель, счистить защитную пленку с налипшим шлаком и нанести средство заново.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО! В ЖИДКОМ ВИДЕ СОСТАВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ!

При работе необходимо неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности. Используемое оборудование и поверхности должны быть надежно заземлены. Средство наносить в хорошо проветриваемом помещении. Использовать защитный костюм, средства защиты органов дыхания, глаз и открытых участков тела. При попадании средства на кожу – немедленно промыть большим количеством воды с чистящими средствами в случае попадания в глаза – немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +35 °C в плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Допускается замораживание. Тара и остатки материала подлежат переработке либо утилизации в соответствии с установленными правилами.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок годности в оригинальной нераспечатанной упаковке 36 месяца с даты производства. Профессиональную техническую консультацию, необходимую документацию, информацию об особенностях применения можно получить у специалистов по техническому сопровождению по телефону: +7 (8442) 47-70-30.