

УНИВЕКО-25**СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАЛИПАНИЯ СВАРОЧНЫХ БРЫЗГ****ТУ 2422-002-22451861-2015****ОПИСАНИЕ**

Раствор на основе электрохимически активированного водного раствора, неионогенного и амфотерного ПАВ. Не содержит силикон. Антиспаттер создает термостойкий барьер, не оказывающий отрицательного влияния на адгезию лакокрасочных материалов. Позволяет вести сварку по влажной поверхности. Не вызывает коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен для защиты металлических поверхностей, конструкций и сварочного оборудования от налипания брызг расплавленного металла при ручной и автоматической дуговой сварке, лазерной и плазменной резке, а также для защиты стекла, керамики, пластмасс и других поверхностей от раскаленной стружки (искр) при работе с зачистными, режущими, угло-шлифовальными машинами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	прозрачная жидкость
Цвет	фиолетовый
Плотность при 25°C, кг/м ³	1020±4%
рН конц.	не менее 8,5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство готово к применению. Добавление воды или растворителей не допускается. Перед применением интенсивно взболтать. **Избегать обильного нанесения!**

1. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ МЕТАЛЛА

Обработка поверхностей производится при помощи распылителя или кистью тонким слоем. Можно приступать к сварочным работам, не дожидаясь высыхания раствора. По окончании сварочных работ брызги металла, попавшие в защитный

слой, легко удаляются металлической щеткой или ветошью. После проведения сварочных работ, излишки средства необходимо удалить водой и протереть насухо. Последующее нанесение ЛКМ не требует обезжиривания, но рекомендуется сделать первый пробный выкрас в зоне применения средства.

2. ОБРАБОТКА СТЕКЛА, КЕРАМИКИ, САНФАЯНСА, ПЛАСТМАССЫ, ЭМАЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАСКАЛЁННОЙ СТРУЖКИ (ИСКР)

Обработка поверхностей производится при помощи распылителя или кистью тонким слоем на поверхность в зоне работы сварки, зачистных, режущих инструментов, угло-шлифовальных машин в радиусе до 2 – 3 м. Приступить к работам, не дожидаясь высыхания раствора. При необходимости нанести второй слой. По окончании работ брызги металла, и абразивного шлама, попавшие в защитный слой, легко удаляются мягкой щеткой или влажной ветошью.

РАСХОД

Примерный расход средства Унивеко-25 – 20 – 35 г/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Безопасен для человека. При попадании на кожу – промыть водой с мылом. Использовать защитные очки. При попадании в глаза - промыть водой. При появлении стойкого раздражения – обратиться к врачу. Не проглатывать. Хранить в недоступном для детей месте. Средство является водорастворимым, биоразлагаемым, пожаровзрывобезопасным, нетоксичным. Тара подлежит переработке либо утилизации как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +35°С, в плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания не теряет свойств.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок годности в оригинальной нераспечатанной упаковке 24 месяца с даты производства. Профессиональную техническую консультацию, необходимую документацию, информацию об особенностях применения можно получить у специалистов по техническому сопровождению по телефону: +7 (8442) 47-70-30.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действительность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Компания-производитель постоянно совершенствует свои продукты и их технические характеристики.